



Popis: Bílá základní barva na vodouředitelné bázi, s vynikajícími antikorozičními vlastnostmi a dlouhodobou ochranou. Obohacená o polyuretan. Vhodná pro ošetření železa, oceli (včetně galvanizované), ale i neželezných kovů - např. hliník, zinek, atd. Základní barvu lze přetírat jakýmkoliv typem nátěrů - na rozpouštědlové (syntetické) i vodouředitelné bázi. Téměř bez zápachu, rychleschnoucí. Pro použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

Použití: Pro ochranu oceli (včetně galvanizované), železa a neželezných kovů - např. hliník, zinek atd.

Vlastnosti:

- antikoroziční ochrana
- rychleschnoucí
- vynikající přilnavost
- téměř bez zápachu a obsahu rozpouštědel
- snadno brousitelná vrstva
- dobře kryje
- barevně izolující

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Nanášejte v 1 nebo 2 vrstvách v interiéru a ve 2 vrstvách ve venkovním prostředí štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pokud je potřeba, první vrstvu naředte 3% vody. Další vrstvu neřeďte. Mezi vrstvami je možné plochu lehce zbrousit a odprášit.

Vydatnost: 12-14 m²/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Vůči prachu 1 hodina

Přetíratelné po 6 hodinách

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Neošetřené železo, ocel, hliník, zinek, měď:

Odstraňte veškeré okuje a rez. Následně povrch odmastěte a v případě potřeby zdrsňte. Následně naneste 1-2 vrstvy SPS Antikoroziční základní barva na kov. Poté aplikujte vrchní krycí nátěrovou hmotu.

Povrch ve špatném stavu: Původní nátěr důkladně odstraňte, např. škrábáním nebo horkovzdušnou pistolí. Následně postupujte jako v případě neošetřené plochy.

Pojivo: kombinace PU alkydové emulze a akrylátové disperze

Pigmenty: Rutil Titanová běloba (oxid titaničitý), zinkové fosfáty a minerální plniva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: Cca 1,28 g/ml

Viskozita: Krebs Stormer 105 KU při 20°C

Obsah pevné složky: 36% obsahu

Jemnost nátěru: 20 mikronů

Doporučená tloušťka vrstvy:
30 mikronů (suchá)

Stupeň lesku: mat

Odstín: bílá

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 5°C až + 30°C.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.