

Popis: Vodouředitelný nátěr na bázi akrylátové pryskyřice, s vynikající odolností vůči poškrábání, odolností, s jemným metalickým efektem a mimořádnou kryvostí. Pro použití v interiéru.

Použití: Lze aplikovat na dřevo, deskové materiály, ošetřený kov a tvrdé plasty.

Vlastnosti nátěru:

- vynikající kryvost
- dekorativní a odolný nátěr
- perfektní slévání nátěru

Odstín: Několik předem namíchaných odstínů. Podléhá SPS Tónovacímu centru – tónování dle metalických odstínů.

Aplikace: Před použitím řádně promíchejte. Nanášejte v 1 - 2 vrstvách pomocí štětce pro vodouředitelné nátěry, vhodného válečku nebo stříkáním. Neředte. Po každé vrstvě je vhodné povrch možné lehce přebrousit a odprášit.

Vydatnost: cca 13 - 15 m²/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Odolný vůči prachu - 2 hodiny.
Přetíratelný – po 6 hodinách.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Dřevěné neošetřené povrchy: Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit. Následně nanést SPS Akrylový základní nátěr. Po oschnutí přebrousit a důkladně odprášit.

Původní nátěry v dobrém stavu: Plochu odmastit, obrousit a důkladně oprášit. Na plochu aplikovat SPS Akrylový základní nátěr a po oschnutí lehce přebrousit.

Původní nátěry ve špatném stavu: Veškerý původní nátěr odstranit a postupovat jako v případě nového povrchu.

MDF a jiné deskové materiály: Plochu odmastit a lehce zbrousit. Následně povrch ošetřit pomocí zředěného SPS Akrylového základního nátěru pomocí 5-10% vody. Následně plochu zbrousit a důkladně odprášit. Poté aplikovat druhou vrstvu základního nátěru v nezředěné formě.

Neošetřené kovy: Plochu důkladně odmastit a odstranit veškerý rez. Následně aplikovat SPS Antikorozní základní barvu na kov.

Tvrdé plasty: Plochu lehce přebrousit, odmastit a odprášit. Následně aplikovat SPS Univerzální základní nátěr

Pojivo: vodouředitelná akrylátová pryskyřice

Pigmenty: hliníkové kousky

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: cca 1,04g/ml

Viskozita: Krebs 90 - 100 KU při 20 °C

Obsah pevné složky: 25% obsahu

Jemnost nátěru: 20 mikronů

Doporučená tloušťka vrstvy: 35 mikronů
(suchá)

Stupeň lesku: 80% na Gardnerově stupnici
60°

Ředit s: vodou

Stupeň nebezpečnosti: viz. Bezpečnostní list

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.