

Popis: Saténová jemně polomatná středněvrstvá lazura na dřevo se silným UV filtrem, na bázi alkydové pryskyřice. Zvýrazňuje strukturu dřeva. Vysoce odolná vůči veškerým povětrnostním vlivům, prodyšná a mikroporézní. Pro použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

Použití: Vhodná pro ošetření veškerého venkovního dřeva, jako např. obložení stěn, dveře, okna, zahradní nábytek, pergoly apod. Tón dřeva ovlivňuje výsledný odstín.

Vlastnosti:

- středněvrstvá lazura
- nižší obsah rozpouštědel
- odolnost vůči vlhku a vodě
- vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům
- snadná aplikace
- saténově jemně pololesklé provedení
- mikroporézní, prodyšná

Odstín: bezbarvá a variace odstínů

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním. První vrstvu je pro lepší penetraci možné naředit max. 5% White spirit. Další vrstvy neředit. Na neošetřené dřevo nanášejte 2 - 3 vrstvy. Pro zamezení tahu po štětci dodržujte pravidlo "mokrý na mokry". Mezi vrstvami lze plochu lehce zbrousit a odprášit.

Vydatnost: Cca 16-18 m²/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Protí prachu 4 hodiny.

Přetíratelné po 18 hodinách.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Veškeré trhliny vyspravte tmelem.

Neošetřené dřevo: Plochu lehce obruste včetně ostrých hran a vyspravte veškeré trhliny. Následně aplikujte 2-3 vrstvy SPS Finess lazura UV středněvrstvá – satén.

Původní nátěr ve špatném stavu: Odstraňte veškeré odlupující se části. Poté postupujte jako v případě neošetřeného dřeva.

Původní nátěr v dobrém stavu: Odmastěte, následně plochu lehce obruste a odprašte. Následně aplikujte 1 - 2 vrstvy SPS Finess lazura UV středněvrstvá – satén.

Pojivo: Glycerofalické pryskyřice a polymerové oleje

Pigmenty: Laminátová plniva a transparentní oxidy železa

Rozpouštědlo: White spirit

Měrná hmotnost.: Cca 1g/ml

Viskozita: ICI Rotothinner 6-7Poise při 20°C

Obsah pevné složky: 33% obsahu

Doporučená tloušťka vrstvy:
35 mikronů suchá

Stupeň lesku: jemný saténý pololesk,
20-30% na Gardnerově stupnici 60°

Ředit s: White spirit

Bod vzplanutí: 39°C

Čištění nástrojů: White spirit

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C. Neaplikujte na přímém slunečním světle nebo při očekávání deště. Po zavíčkování obraťte obal na několik sekund vzhůru.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.