

Popis: Nátěr na beton, odolný vůči mechanické zátěži a vlivům počasí. Disponuje saténově-matným vzhledem. Na bázi disperze syntetické pryskyřice. Pro použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

Použití: Jako vrchní nátěr na betonové nebo zděné plochy - např. betonové podlahy, balkóny, schodiště, dlaždice apod.

Vlastnosti nátěru:

- bez zápachu a obsahu rozpouštědel
- rychleschnoucí
- odolný vůči vlivům počasí
- odolný vůči mechanickému opotřebení
- ředitelný vodou

Odstín: Různé odstíny. Součástí tónovacího centra SPS, lze tónovat do většiny odstínů z celé nabídky.

Aplikace: Před použitím řádně promíchejte. Nanášejte v dostatečném množství štětcem vhodným pro vodouředitelné nátěry nebo válečkem s krátkým chlupem. Aplikujte 2 vrstvy v interiéru, ve venkovním prostředí vždy 3 vrstvy. První nátěr je možné pro lepší penetraci naředit 5-10% vody. Druhou a třetí vrstvu neředit. Vždy dbejte na zásadu "mokrý na mokrý" – nezasahujte do již schnoucího nátěru. Zamezíte tak viditelným spojům.

Vydatnost: cca 13 m²/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Odolnost vůči prachu - 1 hodina.
Připravený k dalšímu přetření - 6 hodin.
Vytvrzený po 7 dnech.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, nasákavý, bez olejových skvrn, mastnoty, prachu, rostlin a mechu. Povrch vždy očistěte SPS Čističem na beton.

Nové betonové povrchy: Nový beton musí zrát minimálně 6 týdnů (1 týden na 1 cm betonu). V rámci nových betonových povrchů lze aplikovat SPS Barvu na beton přímo na betonový podklad bez předchozí penetrace.

Původní nátěry v dobrém stavu: Plochu očistěte. Následně aplikovat SPS Barvu na beton.

Původní nátěry ve špatném stavu: Odstranit odlupující se a nesoudržné části původního nátěru. Vyspravit veškeré nerovnosti. Poté aplikovat SPS Barvu na beton s tím, že první vrstvu je vhodné naředit 5-10% vody. Další vrstvy neředit.

Porézní, vysoce nasákavé nebo sprašné povrchy: Povrch očistěte. Poté celou plochu ošetřete SPS Impregnačním nátěrem na beton. Po oschnutí aplikujte SPS Barvu na beton.

Neošetřené betonové povrchy s velmi nízkou nasákavostí: Jedná se o povrch s velmi nízkou nasákavostí, kdy jsou póry uzavřené nebo jde o „kletovaný“ beton. Plochu zdrsněte nebo naleptejte pomocí 10% roztoku kyseliny chlorovodíkové s vodou. Následně povrch dostatečně omyjte vodou a nechte oschnout. První vrstvu nátěru je vhodné naředit 5-10% vody, další vrstvu neředit.

Pojivo: Akrylátová disperze

Pigmenty: Rutil Titanová běloba (oxid titaničitý) a/nebo barvivo a lamelární plniva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: cca 1,3g/ml

Viskozita: Krebs 100 KU při 20 °C

Obsah pevné složky: 38% obsahu

Jemnost nátěru: 40 mikronů

Doporučená tloušťka vrstvy:
100 mikronů / 1 nátěr

Stupeň lesku: vaječná skořápka

Odstín: Různé odstíny. Součástí SPS
Tónovacího centra.

Ředit s: vodou

Stupeň nebezpečnosti: viz. Bezpečnostní list

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Vlastnosti: Vysoce odolný nátěr vůči vlivům počasí a mechanickému zatížení.

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C. Nepoužít na přímém slunečním světle nebo při očekávání bouřky. Nový beton nechat dostatečně vyžrát. Nátěr je vytvrzený po 7 dnech.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.