

Popis: Vysoce odolný lesklý nátěr na bázi alkydové pryskyřice, s vynikající kryvostí, vhodný k nátěru interiérových dlaždiček a jiných keramických obkladů. Není vhodný na místa, kde dlouhodobě "stojí" voda a pochozí části. Barva nevyžaduje předchozí základní nátěr, aplikuje se přímo na podklad. Vytvrzení nátěru do 2 týdnů. Pro použití v interiéru.

Použití: Vhodné k nátěru interiérových dlaždiček a jiných keramických obkladů.

Vlastnosti:

- vynikající kryvost
- vysoká odolnost
- vysoká přilnavost k povrchu
- omyvatelnost
- odolává běžným čistícím prostředkům

Odstín: Bílá a teplá bílá. Součástí tónovacího centra SPS, lze tónovat do světlých a středně sytých odstínů.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte ve 2 vrstvách štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pokud je potřeba, první vrstvu naředte s 5-10% terpentýnu.

Vydatnost: Cca 12 m²/litr při 1 vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

2 hodiny proti prachu
4 hodiny proti doteku
18 hodin pro další vrstvu

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Plochu lze odmastit například roztokem vody s amoniakem. Následně omyjte čistou vodou a nechte oschnout.

Původní nátěr ve špatném stavu: Veškerý odlupující se původní nátěr odstranit. Pokud se jedná o vodouředitelný nátěr, vždy zcela odstranit.

Původní nátěr v dobrém stavu: Plochu odmastit a lehce narušit brusnou houbičkou.

Pojivo: kombinované glycerofalické pryskyřice

Pigmenty: Rutil Titanová běloba (oxid titaničitý)

Rozpouštědlo: terpentýn

Měrná hmotnost: cca 1,18 g/ml

Viskozita: ICI Rotothinner 7 Poise při 20°C

Obsah pevné složky: 65% hmotnosti

Jemnost nátěru: 10 mikronů

Doporučená tloušťka vrstvy:
40 mikronů (suchá)

Stupeň lesku:
vysoký lesk - min. 85% na
Gardnerově stupnici 60°

Ředit s: White spirit

Bod vzplanutí: Cca 39°

Čištění nástrojů: White spirit/terpentýn

Vlastnosti:

Perfektní odolnost vůči mechanické zátěži a čistícím prostředkům (chemická odolnost). Barva přilne i na hladké glazované dlaždice, G.T = 0. Po 2 týdnech dochází k plnému vytvrzení nátěru.

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 5°C až + 30°C.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.