

Popis: Samozákladová (jednošichtová, jednovrstvá) barva na železné a ocelové prvky, v lesklém nebo saténově pololesklém provedení. Na bázi alkydových pryskyřic modifikovaných uretany. Pro použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

Použití: Ideální nátěr pro ochranu železných a ocelových prvků. Nepotřebuje předchozí základní nátěr, aplikuje se přímo na očištěný povrch.

Vlastnosti:

- vynikající antikorozi vlastnosti
- výborná krycí schopnost
- odolný povrch
- jemný a hladký povrch
- v provedení lesku nebo saténu

Odstín: Variace namíchaných odstínů. Součástí tónovacího centra SPS, lze tónovat do světlých a středně sytých odstínů.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. První vrstvu je možné naředit 5-10% White spirit, další vrstvu neředit. Aplikujte štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Vydatnost: Cca 12 m²/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

4 hodiny proti prachu
18 hodin pro další vrstvu

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Neošetřený kov: Důkladně odmastěte a odstraňte okuje a rez. Následně aplikujte 2 vrstvy SPS Barvy na kov 3v1.

Původní nátěry v dobrém stavu: Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikujte 1 - 2 SPS Barvy na kov 3v1.

Původní nátěry ve špatném stavu: Původní nátěr kompletně odstranit a postupovat jako v případě neošetřeného povrchu.

Pojivo: Kombinované glycerofalické pryskyřice

Pigmenty: Rutil Titanová běloba (oxid titaničitý), pigmenty a antikorozi aditiva

Rozpouštědlo: White spirit

Měrná hmotnost.: Cca 1 - 1,2 g/ml

Viskozita:

lesk - ICI Rotothinner 7 Poise při 20°C

satén - ICI Rotothinner 8 Poise při 20°C

Obsah pevné složky:

lesk - 55% obsahu

satén - 51% obsahu

Jemnost nátěru: 20 mikronů

Doporučená tloušťka vrstvy:

35 mikronů (suchá)

Stupeň lesku:

lesk - nad 90% na Gardnerově stupnici 60°

satén - 35-55% na Gardnerově stupnici 60°

Odstín: Variace odstínů dle vzorníku RAL, zároveň součástí tónovacího centra SPS

Ředit s: White spirit

Bod vzplanutí: Cca 39°

Čištění nástrojů: White spirit

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.