



Popis: Hedvábně matná barva na střechy, na bázi 100% čisté akrylátové pryskyřice. Vrstva je trvale elastická, s vynikající přilnavostí, mimořádně odolná vůči veškerým typům povětrnostních vlivů, alkáliím (kyselým dešťům) a UV záření. Dobře odpuzuje vodu a veškeré rostliny a mech. Barva je prodyšná a udržuje si stálost odstínu. Pro použití ve venkovním prostředí.

Použití: Vhodné pro veškeré minerální povrchy - např. tašky, břidlice, beton, asfaltové báze, eternit apod.

Vlastnosti:

- stálobarevná
- odolnost vůči UV záření
- mimořádně odolná
- trvale elastická
- vynikající přilnavost
- prodyšná
- hedvábně matná

Odstín: černá, antracit

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte 2 vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkáním airless (bezvzduchovým). První vrstvu je možné zředit 10% vody, druhou vrstvu neředit.

Aplikovat při min. 10°C. Vyhněte se zároveň příliš vysokým teplotám (více než 30°C) - v případě vyšší teploty se mohou objevit tmavé fleky a puchýře kvůli rychlému schnutí. Během vysokých teplot je vhodné povrch překrýt. Zároveň se vyhněte aplikaci při velmi vysoké vlhkosti vzduchu / během mlhy.

Airless bezvzduchová technika:

tryska - 0,017-0,023"

tlak - cca 150 bar

ředění – max 10% první vrstva, další neředit

Další vrstvu aplikujte dle podmínek (teplota, vlhkost) – přibližně po 1 hodině.

Uvedené nastavení pro stříkání slouží jako výchozí bod. V závislosti na konkrétních podmínkách je možné hodnoty upravit. První vrstvu je vhodné naředit cca 10% vodou, druhou vrstvu aplikovat neředěnou. Stříkat vždy pravidlem "mokrý na mokrý".

Vydatnost:

Cca 3 - 3,5 m²/litr

obsah 15 litrů – cca 50m²/balení při 2 vrstvách

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Zároveň pevný a bez trhlin a prasklin. Uvolněné a nestabilní plochy vyspravit. Veškeré rostliny a mechy odstranit.

Plochu je vhodné mechanicky očistit / použít vysokotlaké čištění pro důkladné omytí. Vyhnout se dlouhé době mezi čištěním a aplikací barvy (max. 3 týdny)

V případě vysoce savého nebo křídujícího povrchu použít SPS Impregnační nátěr. Poté aplikovat SPS Barvu na střeche.



Pojivo: 100% čistá akrylátová pryskyřičná disperze, vynikající odolnost vůči alkáliím

Pigmenty: oxidy železa a minerální plniva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1,25 g/ml (+/- 0,1 v závislosti na odstínu)

Obsah pevné složky: 38% obsahu

Doporučená tloušťka vrstvy:

Suchá – 65-80 mikronů

Mokrý – 170-210 mikronů

Stupeň lesku: hedvábně matný, vaječná skořápka

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Další informace: Veškeré hodnoty jsou certifikované dle DIN EN 13300. Min. rosný bod jsou 3°C. Pro aplikaci používejte vždy ochranné prostředky. Výpary nedýchejte. Při zpracování dbejte na dobře odvětrané prostředí.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.