

Popis: Vysoce lesklý vrchní krycí alkydový nátěr s vynikající krycí schopností. Plochu zároveň dekoruje. Disponuje perfektní odolností vůči vlivům počasí a dlouhotrvajícím zachováním původního vzhledu. Vynikající ochrana pro dřevo, tvrdé plasty a ošetřené kovy. Pro použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

Použití: Pro dřevo a předem ošetřené plasty a kovy.

Vlastnosti:

- vynikající kryvost
- odolná vrstva
- vysoký lesk
- perfektní odolnost vůči vlivům počasí
- dobrá rozšířitelnost
- silný UV filtr, stálost odstínů

Odstín: Bílá a variace odstínů. Součástí tónovacího centra SPS, přes 30 000 různých odstínů (plný rozsah).

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte štětcem, válečkem nebo stříkáním. V interiéru nanášejte 1-2 vrstvy, ve venkovním prostředí vždy 2 vrstvy.

Vydatnost: Cca 14-16 m²/litr při 1 vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

3 hodiny proti prachu

Po 20 hodinách přetíratelné

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Neošetřené interiérové dřevo: Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat SPS Základní nátěr na dřevo alkydový. Po zaschnutí plochu lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat 1-2 vrstvy SPS Email krycí alkydový - lesk.

Neošetřené venkovní dřevo: Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat SPS Základní nátěr na dřevo alkydový. Po zaschnutí plochu lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat 2 vrstvy SPS Email krycí alkydový - lesk.

Původní nátěry v dobrém stavu: Plochu odmastit a lehce obrousit, následně odprášit. Následně aplikovat 1 vrstvu SPS Email krycí alkydový - lesk.

Původní nátěry ve špatném stavu: Veškerý původní nátěr zcela odstranit a postupovat jako v případě neošetřeného povrchu.

MDF, dřevovláknité desky atd.: Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat SPS Základní nátěr na dřevo alkydový. Po zaschnutí plochu lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat 1-2 vrstvy SPS Email krycí alkydový – lesk.

Neošetřený kov: Plochu odmastit, odstranit veškeré okuje a rez. Plochu ošetřit např. s SPS „Suříkovou“ základní barvou nebo SPS Ferrominiový základní nátěr. Následně aplikovat SPS Email krycí alkydový – lesk.

Tvrdé plasty: Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit. Následně plochu ošetřit 1 vrstvou SPS Univerzálního základního nátěru. Následně aplikovat SPS Email krycí alkydový – lesk.

Sádrokarton: Plocha musí být suchá, bez prachu a mastnoty. Následně aplikovat 1 vrstvu SPS Základního nátěru na dřevo alkydového pro stabilizaci plochy. Následně aplikovat 1-2 vrstvy SPS Email krycí alkydový – lesk.

Pojivo: alkydová pryskyřice

Pigmenty: Rutil Titanová běloba (oxid titaničitý) a plniva

Rozpouštědlo: White spirit

Měrná hmotnost.: 0,94 - 1,14 g/ml

Viskozita: ICI Rotothinner 9 Poise při 20°C

Obsah pevné složky: 70-75 % hmotnosti

Jemnost nátěru: 10 mikronů

Doporučená tloušťka vrstvy:

45 mikronů suchá

70 mikronů mokrá

Stupeň lesku: min. 80% na Gardnerově stupnici 60°

Odstín: Bílá a variace odstínů. Součástí tónovacího centra SPS.

Bod vzplanutí: 39°

Čištění nástrojů: White spirit

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.