

**Popis:** Saténový polelesklý vrchní krycí alkydový nátěr s vynikající krycí schopností. Plochu zároveň dekoruje. Disponuje perfektní odolností vůči vlivům počasí a dlouhotrvajícím zachováním původního vzhledu. Vynikající ochrana pro dřevo, tvrdé plasty a ošetřené kovy. Pro použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

**Použití:** Pro dřevo a předem ošetřené plasty a kovy.

**Vlastnosti:**

- vynikající kryvost
- odolná vrstva
- saténový vzhled
- perfektní odolnost vůči vlivům počasí
- dobrá rozšířitelnost
- silný UV filtr, stálost odstínů

**Odstín:** Bílá a variace odstínů. Součástí tónovacího centra SPS, přes 30 000 různých odstínů (plný rozsah).

**Aplikace:** Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte štětcem, válečkem nebo stříkáním. V interiéru nanášejte 1-2 vrstvy, ve venkovním prostředí vždy 2 vrstvy.

**Vydatnost:** Cca 14-16 m<sup>2</sup>/litr při 1 vrstvě

**Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:**

3 hodiny proti prachu

Po 20 hodinách přetíratelné

**APLIKAČNÍ POSTUP**

**Podklad:** Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

**Neošetřené interiérové dřevo:** Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat SPS Základní nátěr na dřevo alkydový. Po zaschnutí plochu lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat 1-2 vrstvy SPS Email krycí alkydový - saten.

**Neošetřené venkovní dřevo:** Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat SPS Základní nátěr na dřevo alkydový. Po zaschnutí plochu lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat 2 vrstvy SPS Email krycí alkydový - saten.

**Původní nátěry v dobrém stavu:** Plochu odmastit a lehce obrousit, následně odprášit. Následně aplikovat 1 vrstvu SPS Email krycí alkydový - saten.

**Původní nátěry ve špatném stavu:** Veškerý původní nátěr zcela odstranit a postupovat jako v případě neošetřeného povrchu.

**MDF, dřevovláknité desky atd.:** Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat SPS Základní nátěr na dřevo alkydový. Po zaschnutí plochu lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat 1-2 vrstvy SPS Email krycí alkydový – saten.

**Neošetřený kov:** Plochu odmastit, odstranit veškeré okuje a rez. Plochu ošetřit např. s SPS „Suříkovou“ základní barvou nebo SPS Ferrominiový základní nátěr. Následně aplikovat SPS Email krycí alkydový – saten.

**Tvrdé plasty:** Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit. Následně plochu ošetřit 1 vrstvou SPS Univerzálního základního nátěru. Následně aplikovat SPS Email krycí alkydový – saten.

**Sádrokarton:** Plocha musí být suchá, bez prachu a mastnoty. Následně aplikovat 1 vrstvu SPS Základního nátěru na dřevo alkydového pro stabilizaci plochy. Následně aplikovat 1-2 vrstvy SPS Email krycí alkydový – saten.

**Pojivo:** alkydová pryskyřice

**Pigmenty:** Rutil Titanová běloba (oxid titaničitý) a plniva

**Rozpouštědlo:** White spirit

**Měrná hmotnost.:** 1,03 - 1,37 g/ml

**Viskozita:** ICI Rotothinner 9 Poise při 20°C

**Obsah pevné složky:** 65-79 % hmotnosti

**Jemnost nátěru:** 25 mikronů

**Doporučená tloušťka vrstvy:**

45 mikronů suchá

70 mikronů mokrá

**Stupeň lesku:** 30-35% na Gardnerově stupnici  
60°

**Odstín:** Bílá a variace odstínů. Součástí  
tónovacího centra SPS.

**Bod vzplanutí:** 39°

**Čištění nástrojů:** White spirit

**Skladování:** Minimálně 12 měsíců v pevně  
uzavřeném originálním balení, na suchém,  
chladném a nemrznoucím místě.

**Obecné informace:** Doporučeno aplikovat při  
teplotách + 8°C až + 30°C.

**Likvidace obalu:** Nespotřebovaný produkt a  
obaly likvidovat na sběrném místě pro  
nebezpečný odpad.