

**Popis:** Antikoroziní základní nátěr na rozpouštědlové alkydové bázi oxidů železa a zirkonu. Ideální pro ochranu železných a ocelových prvků. Odolává navíc teplotám. Lze přetírat jakýmkoliv typem nátěrových vrchních hmot – na vodouředitelné i rozpouštědlové (syntetické) bázi. Pro použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

**Použití:** Základní nátěr vhodný pro ošetření oceli a železa, vysoce antikoroziní. Odolává teplotám, je vhodný také jako základní nátěr pro topná potrubí a radiátory.

**Vlastnosti:**

- vynikající antikoroziní vlastnosti
- jemný nátěr, snadno brousitelný
- výborná krycí schopnost

**Odstín:** červeno-hnědá

**Aplikace:** Před použitím důkladně promíchejte. První vrstva může být naředěna max. 5% White spirit. Další vrstvu neředit. Nátěr nanášejte pomocí štětce, válečku nebo stříkáním.

**Vydatnost:** Cca 12 m<sup>2</sup>/litr při jedné vrstvě.

**Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:**

Proti prachu 2 hodiny.  
Pro další nátěr 18 hodin.

**APLIKAČNÍ POSTUP**

**Podklad:** Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Rez mechanicky očistěte.

**Neošetřený kov:** Plochu odmastěte, odstraňte rez a okuje. Následně naneste SPS Ferrominiový základní nátěr ve 2 vrstvách. Na ošetřený povrch následně použijte vrchní krycí nátěrové hmoty (např. SPS Email krycí alkydový, SPS Email krycí vodouředitelný a další)

**Plocha ve špatném stavu:** Původní nátěr odstraňte např. horkovzdušnou pistolí nebo škrábáním, rez očistěte. Následně postupujte jako v případě neošetřeného kovu.

**Pojivo:** kombinované glyceroftalické pryskyřice

**Pigmenty:** oxidy železa a minerální plniva

**Rozpouštědlo:** White spirit

**Měrná hmotnost.:** Cca 1,5 g/ml

**Viskozita:** ICI Rotothinner 7 Poise při 20°C

**Obsah pevné složky:** 75% hmotnosti

**Jemnost nátěru:** 40 mikronů

**Doporučená tloušťka vrstvy:**

40 mikronů suchá  
75 mikronů mokrá

**Stupeň lesku:** vaječná skořápka

**Odstín:** červeno-hnědá

**Ředit s:** White spirit

**Bod vzplanutí:** 38°C

**Čištění nástrojů:** White spirit

**Vlastnosti:** Vynikající antikoroziní vlastnosti. Vhodné také pro topná potrubí, odolává teplotám.

**Skladování:** Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

**Obecné informace:** Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

**Likvidace obalu:** Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.