

Popis: Kladívková samozákladová (jednošichtová, jednovrstvá) barva na železné a ocelové prvky, s vynikajícími antikoroziními vlastnostmi. Vhodná i na dřevo. Může být aplikována přímo na očištěný povrch bez předchozího antikorozičního nátěru (3v1). Pro použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

Použití: Vynikající ochrana pro železné a ocelové prvky, barva je zároveň vhodná i pro dřevo.

Vlastnosti:

- vynikající antikoroziční vlastnosti
- možné aplikovat přímo bez předchozího antikorozičního nátěru
- vodoodpudivý povrch
- odolnost vůči poškrábání a mechanické zátěži
- rychleschnoucí

Odstín: různé odstíny

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte 2 neředěné vrstvy pomocí štětce nebo válečku.

Vydatnost: Cca 10m²/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

1 hodina proti prachu
8 hodin pro další vrstvu
7 dnů pro plné vytvrzení

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Veškeré nesoudržné části a rez musí být odstraněny.

Neošetřené kovy: Plochu odmastit, odstranit veškeré okuje. Následně aplikovat SPS Kladívkovou barvu.

Původní nátěry v dobrém stavu: Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit. Poté aplikovat SPS Kladívkovou barvu.

Původní nátěry ve špatném stavu: Plochu odmastit, veškeré nesoudržné části odstranit, lehce zbrousit a odprášit. Aplikovat SPS Kladívkovou barvu.

Dřevo: Plochu odmastit, lehce obrousit a odprášit. Pro nejlepší výsledek aplikovat SPS Základní nátěr na dřevo alkydový. Následně použít SPS Kladívkovou barvu.

Zinek, hliník, galvanizovaná ocel: Plochu ošetřit SPS Univerzálním základním nátěrem. Poté aplikovat SPS Kladívkovou barvu.

Pojivo: Alkydová pryskyřice modifikovaná uretany

Pigmenty: Antikoroziční a chromátové pigmenty

Rozpouštědlo: White spirit

Měrná hmotnost.: Cca 1 g/ml

Viskozita: Krebs Stormer 90-100 KU při 20°C

Obsah pevné složky: 50% obsahu

Jemnost nátěru: 10-25 mikronů

Doporučená tloušťka vrstvy:

40 mikronů suchá
80 mikronů mokrá

Stupeň lesku: lesk

Odstín: různé odstíny

Bod vzplanutí: 39°C

Čištění nástrojů: White spirit

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.