

**Popis:** Tmavě šedá magnetická barva s vysokým obsahem železných pigmentů, které snadno udrží magnety. Může být dále přetírána jakoukoliv interiérovou malířskou barvou na zeď nebo SPS Tabulovou barvou. Pro použití v interiéru.

**Použití:** Lze aplikovat na širokou škálu povrchů. Vytvoříte tak snadno magnetické tabule téměř kdekoliv. Vhodné podklady jsou stěny a omítky, beton, sádrokarton, dřevo, MDF, deskové materiály, tapety apod.

**Vlastnosti:**

- bez zápachu a rozpouštědel
- vysoké množství železných pigmentů
- matné provedení

**Odstín:** tmavě šedý

**Aplikace:** Před použitím důkladně promíchejte. Naneste alespoň 3 silné vrstvy barvy. Neředte. Mezi dalším typem nátěrů nechte proschnout alespoň 24 hodin po poslední vrstvě SPS Magnetické barvy.

**Vydatnost:** Cca 5 m<sup>2</sup>/litr při jedné vrstvě

**Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:**

Suché po 2 hodinách.

Přetíratelné po 4-6 hodinách.

### **APLIKAČNÍ POSTUP**

**Podklad:** Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Vyspravte veškeré nerovnosti. Odlupující se části zcela odstraňte.

**Nové omítky:** Plochu ošetřete pomocí Finess Penetrační nátěr. Následně aplikujte SPS Magnetickou barvu.

**Porézní povrchy:** Povrch očistěte vodou a nechte oschnout. Vysoce nasákovou plochu poté plochu ošetřete pomocí SPS Impregnační nátěr. Následně aplikujte SPS Magnetickou barvu.

**Stávající interiérové malířské nátěry:** Povrch omyjte vodou. Poté ošetřete SPS Impregnační nátěr. Následně aplikujte SPS Magnetickou barvu.

**Beton:** Plochu přebruste kartáčem. Plochu ošetřete pomocí Finess Penetrační nátěr. Následně aplikujte SPS Magnetickou barvu.

**Pórobeton:** Odstraňte veškeré nerovnosti a odprašte. Následně plochu ošetřete pomocí Finess Penetrační nátěr. Následně aplikujte SPS Magnetickou barvu.

**Sádrokarton:** Plochu ošetřete Finess Penetrační nátěr. Následně aplikujte SPS Magnetickou barvu.

**MDF, dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky:** Plochu lehce obruste a odprašte, naneste SPS Akrylový základní nátěr. Následně aplikujte SPS Magnetickou barvu.

**Původní nátěry:** Plochu odmastěte a omyjte vodou. Lehce obruste původní nátěr a odprašte. Následně aplikujte SPS Magnetickou barvu.

**Povrchy znečištěné nikotinem, rzí apod.:** Plochu odmastěte a omyjte vodou. Následně aplikujte SPS Izolační nátěr. Poté aplikujte SPS Magnetickou barvu.

**Pojivo:** Akrylátová disperze

**Pigmenty:** Rutil Titanová běloba (oxid titaničitý), železná plniva

**Rozpouštědlo:** voda

**Měrná hmotnost.:** 2,2 g/ml

**Obsah pevné složky:** 55% obsahu

**Doporučená tloušťka vrstvy:**

- min. 3 nátěry pro udržení magnetu
- suchá min. tloušťka vrstvy 300 mikronů
- vydatnost 3 vrstev odpovídá cca 1,7 m<sup>2</sup>/litr

**Stupeň lesku:** mat

**Ředit s:** voda

**Čištění nástrojů:** voda a mýdlo

**Skladování:** Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

**Obecné informace:** Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C. Nové betonové plochy nechte proschnout alespoň 6 týdnů.

**Likvidace obalu:** Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.