



**Popis:** Pololesklá krycí silnovrstvá lazura na bázi silikonizované alkydové pryskyřice, zajišťující dlouhodobou ochranu. Lazura SB je vysoce krycí, perfektně se roztírá a má atraktivní pololesk. Ve spojení s SPS Základním nátěrem HS zajišťuje maximální ochranu. Pro použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

**Použití:** Vysoce odolný nátěr pro ochranu dřeva, ošetřeného kovu nebo plastů.

**Vlastnosti:**

- perfektní roztíratelnost
- dlouhodobé zachování vzhledu
- extrémní odolnost
- silný UV filtr
- silikonizace nátěru
- atraktivní vzhled
- vysoká kryvost
- prodyšná, mikroporézní

**Odstín:** Bílá. Součástí tónovacího centra SPS, lze tónovat do všech odstínů (plný rozsah).

**Aplikace:** Před použitím dobře promíchejte. Nanášet v 1 až 3 vrstvách vhodným štětcem nebo válečkem. Vždy pracujte v režimu "mokrý na mokrý", aby se zabránilo viditelným stopám po tahu štětcem.

**Vydatnost:** Cca 16 m<sup>2</sup>/litr při jedné vrstvě

**Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:**

Proti prachu 3 hodiny.

Na dotek suché za 4 hodiny.

Přetíratelné po 20 hodinách.

**APLIKAČNÍ POSTUP**

**Podklad:** Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Ostré hrany je vhodné lehce přebrousit.

**Neošetřené dřevo:** Vhodné aplikovat SPS Základní nátěr HS. Po přebroušení nanést SPS Pololesklou krycí silnovrstvou lazuru SB.

**Stávající nátěry ve špatném stavu:**

Odlupující se části zcela odstranit. Plochu je vhodné lehce přebrousit. V případě potřeby použít SPS Základní nátěr HS. Následně aplikovat SPS Pololesklou krycí silnovrstvou lazuru SB.

**Stávající nátěry v dobrém stavu:** Plochu je vhodné lehce přebrousit. Dle potřeby použít SPS Základní nátěr HS. Následně aplikovat SPS Pololesklou krycí silnovrstvou lazuru SB.

**Platí pro bílou variantu/P**

**Pojivo:** Polysiloxan-modifikovaná alkydová pryskyřice

**Pigmenty:** Rutil Titanová běloba (oxid titaničitý)

**Rozpouštědlo:** Terpentýn /White spirit

**Měrná hmotnost.:** 0,95 - 1,20 g/ml

**Obsah pevné složky:** 66% obsahu

**Doporučená tloušťka vrstvy:**

suché 41 mikronů

mokrě 60 mikronů

**Stupeň lesku:** pololesk, 55-70% při 60°

**Ředit s:** terpentýn / White spirit

**Bod vzplanutí:** 39°C

**Čištění nástrojů:** terpentýn / White spirit

**Skladování:** Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

**Obecné informace:** Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C. Teplota rosného bodu je min. 3°C. Neaplikovat na přímém žhnoucím slunečním záření nebo při očekávání mrazu, deště apod. Při zpracování přiměřeně větrat. Alkydové pryskyřice v tmavém prostředí časem žloutnou.

**Likvidace obalu:** Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.