



Popis: Rychleschnoucí základní nátěr s regulátory vlhkosti. Lze přetírat již po 5 hodinách od dokončení nátěru. Vynikající vyplňovací a krycí schopnost, snadná brousitelnost. Barevně izolační. Lze přetírat jakoukoliv vrchní krycí nátěrovou hmotou – na vodouředitelné nebo rozpouštědlové (syntetické) bázi. Pro použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

Použití: Vhodné pro dřevo, MDF, dřevotřískové materiály, sádkartón, jiné deskové materiály a omítky. Ideální vlhkost do 20%.

Vlastnosti:

- rychleschnoucí
- vynikající krycí a vyplňovací schopnost
- regulace vlhkosti
- snadno brousitelná vrstva
- lze přetírat jakýmkoliv typem vrchních nátěrů

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Ve vnitřním prostředí naneste 1-2 vrstvy, ve venkovním 2 vrstvy. Aplikujte pomocí štětce, válečku nebo stříkáním. Mezi vrstvami je vhodné plochu lehce zbrusit a odprášit.

Vydatnost: Cca 16 m²/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

proti prachu 1 hodina
přetíratelné po 5 hodinách

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Ostré hrany je vhodné lehce zbrusit.

Neošetřené plochy: Plochu lehce přebrousit a odprášit. Následně aplikujte 1-2 vrstvy SPS Rychleschnoucí základní nátěr na dřevo. Poté naneste vrchní krycí nátěry – například SPS Email krycí alkydový, SPS Email krycí vodouředitelný a jiné.

Původní nátěry: Uvolněné a odlupující se vrstvy zcela odstranit. Následně plochu lehce zbrusit a odmastit. Poté plochu ošetřit pomocí SPS Rychleschnoucí základní nátěr na dřevo. Po zaschnutí plochu lehce zbrusit a nanést vrchní krycí nátěry – například SPS Email krycí alkydový, SPS Email krycí vodouředitelný a jiné.

Pojivo: modifikované alkydové pryskyřice

Pigmenty: Rutil Titanová běloba (oxid titaničitý) a minerální plniva

Rozpouštědlo: Terpentýn

Měrná hmotnost.: Cca 1,65 g/ml

Viskozita: ICI Rotothinner 7 Poise při 20°C

Obsah pevné složky: 65% obsahu

Jemnost nátěru: 6 na Hegmanově měřidle

Doporučená tloušťka vrstvy:

40 mikronů suchá
62 mikronů mokrá

Stupeň lesku: mat

Odstín: bílá, šedá

Bod vzplanutí: 39°C

Čištění nástrojů: Terpentýn

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.