

Popis: Tabulová barva, na kterou lze psát křídou a může být omývána, jak často je potřeba. S malou snahou dokáže přeměnit každou zeď, dveře, dřevěné desky apod. na tabuli - nebo může být použita jako vrchní nátěr v kombinaci s SPS Magnetickou barvou. Taková plocha poté dokáže přitahovat magnety. Pro použití v interiéru.

Použití: Pro interiérové zdi, betonové povrchy, dveře, deskové materiály, sádkartón, dřevo, tapety apod.

Vlastnosti:

- lze popisovat křídou
- vysoce odolná, může být omývána jak je potřeba
- snadné zpracování
- bez zápachu a obsahu rozpouštědel

Odstín: Různé odstíny. Dostupné v předem namíchaných odstínech nebo lze tónovat pomocí bází TR a D.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Nanášejte minimálně ve 2 vrstvách pomocí válečku nebo štětce. Mezi vrstvami lze plochu lehce přebrousit a odprašit.

Vydatnost: Cca 10 m²/litr při jedné vrstvě nátěru.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Odolné vůči prachu 2 hodiny.
Přetíratelné po 6 hodinách

Vytvrzení po poslední vrstvě - 48 hodin, poté plně zatížitelné.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Opravte veškeré nerovnosti, odstraňte veškeré nesoudržné části.

Nové omítky: Povrch ošetřete pomocí Finess Penetrační nátěr. Následně aplikujte SPS Tabulovou barvu.

Stávající omítky: Povrch očistěte pomocí vody a odmašťovačů. Po oschnutí stěnu ošetřete pomocí Finess Penetrační nátěr. Následně aplikujte SPS Tabulovou barvu.

Porézní povrchy: Vysoce savý povrch očistěte vodou a nechte oschnout. Poté plochu ošetřete pomocí SPS Impregnační nátěr. Následně aplikujte SPS Tabulovou barvu.

Stávající interiérové malířské nátěry: Povrch omyjte vodou. Poté ošetřete SPS Impregnační nátěr. Následně aplikujte SPS Tabulovou barvu.

Beton: Odstraňte veškeré nerovnosti a odprašte. Následně plochu ošetřete pomocí Finess Penetrační nátěr. Následně aplikujte SPS Tabulovou barvu.

Pórobeton: Odstraňte veškeré nerovnosti a odprašte. Následně plochu ošetřete pomocí Finess Penetrační nátěr. Následně aplikujte SPS Tabulovou barvu.

Sádkartón: Plochu ošetřete pomocí Finess Penetrační nátěr. Následně aplikujte SPS Tabulovou barvu.

MDF, dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky: Plochu lehce obruste a odprašte, naneste SPS Akrylový základní nátěr. Následně základní nátěr přebrousíte a odprašte. Poté aplikujte SPS Tabulovou barvu.

Původní nátěry: Plochu odmastěte a omyjte vodou. Lehce přebrousíte původní nátěr a odprašte. Následně aplikujte SPS Tabulovou barvu.

Povrchy znečištěné nikotinem, rzí apod.: Plochu odmastěte a omyjte vodou. Následně aplikujte SPS Izolační nátěr. Poté aplikujte SPS Tabulovou barvu.

Pojivo: alkydová emulze, akrylátová disperze

Pigmenty: Rutil Titanová běloba (oxid titaničitý) a minerální plniva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1,35 - 1,50 g/ml

Viskozita: ICI Rotothinner Poise při °C

Obsah pevné složky: 50% obsahu

Doporučená tloušťka vrstvy: min. 2 nátěry

Stupeň lesku: mat

Odstín: různé odstíny

Ředit s: vodou

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 5°C až + 30°C. Nespotřebovaný produkt na chvíli obraťte, zabrání se tak případnému vysychání obsahu.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.