



Popis: Extra odolná silnovrstvá lazura na dřevo v lesklém provedení, odolná vůči vodě, mikroporézní, na bázi silikonizované alkydové pryskyřice. Se speciálně vyvinutým UV filtrem, zajišťující dlouhodobou ochranu. Pro zkrášlení a zvýraznění struktury dřeva. Pro použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

Použití: Lazura pro dlouhodobou ochranu dřeva. Počet vrstev ovlivňuje konečný odstín. Bezbarvá varianta nabízí totožnou odolnost.

Vlastnosti:

- vynikající odolnost povětrnostním vlivům a UV záření, silný UV filtr
- odolnost vůči vodě
- zvýrazňuje strukturu dřeva
- silnovrstvá lazura
- silikonizace nátěru
- odpuzuje vodu
- prodyšná, mikroporézní

Odstín: Bezbarvá a další odstíny.

Aplikace: Před použitím dobře promíchejte. Aplikujte pomocí vhodného štětce nebo válečku. Mezi vrstvami lze plochu lehce obrousit a odprášit.

Vydatnost: Cca 16 m²/litr.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Proti prachu 3 hodiny.
Suché na dotek za 4 hodiny.
Přetíratelné po 18 hodinách.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Obecně musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Ostré hrany je vhodné lehce zbrousit.

Neošetřené dřevo: Plochu je vhodné lehce obrousit a odprášit. Následně nanést 3 vrstvy SPS Transparentní silnovrstvá lazura UV.

Původní nátěry ve špatném stavu:

Odlupující se vrstvy je nutné odstranit a plochu zbrousit. Po odprášení dle potřeby nanést 1 - 3 vrstvy SPS Transparentní silnovrstvá lazura UV.

Původní nátěry v dobrém stavu: Plochu lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat 1 - 2 vrstvy SPS Transparentní silnovrstvá lazura UV.

Pojivo: Modifikovaná silikonizovaná alkydová pryskyřice

Pigmenty: Lamelární pigmenty s transparentními oxidy železa

Rozpouštědlo: Terpentýn

Měrná hmotnost.: 0,95 g/ml

Viskozita: ICI Rotothinner Poise při °C

Obsah pevné složky: 52% obsahu

Doporučená tloušťka vrstvy:

Suchá vrstva cca 33 mikronů
Mokrý vrstva cca 63 mikronů
Doporučené jsou 3 vrstvy.

Stupeň lesku: 75 - 80% při úhlu 60°C

Ředit s: Terpentýn / White spirit

Bod vzplanutí: 38°C

Čištění nástrojů: Terpentýn

Vlastnosti:

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrzoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 5°C až + 30°C. Nepoužívat při očekávání deště nebo na přímém slunečním svitu. Používat ochranné pomůcky. Alkydové pryskyřice v tmavém prostředí žloutnou.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.