



Popis: Univerzální základní nátěr na vodouředitelné bázi modifikové PU-alkydové emulze. Nátěr je rychleschnoucí, snadno brousitelný, vhodný pro širokou škálu povrchů – dřevo, deskové materiály, neželezné kovy (hliník, zinek atd.), tvrdé plasty a další. Obohacený o polyuretan. Možné přetírat jakýmkoliv typem nátěrových hmot – na rozpouštědlové (syntetické) nebo vodouředitelné bázi. Pro použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

Použití: Pro veškeré typy dřeva, MDF, dřevotřískové materiály, jiné deskové materiály, tvrdé plasty, atd. Možné následně přetírat jakýmkoliv typem vrchních nátěrových hmot. Ideální vlhkost podkladu do 20%.

Vlastnosti:

- vynikající přilnavost
- rychleschnoucí
- prakticky bez obsahu rozpouštědel a zápachu
- lze přetírat jakýmkoliv typem vrchních krycích nátěrových hmot
- velice dobře brousitelný

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte v 1-2 vrstvách pomocí štětce nebo válečku pro vodouředitelné nátěry, popř. stříkáním. Ve venkovním prostředí jsou doporučené vždy 2 vrstvy. Nátěr neředěte. Mezi vrstvami je vhodné plochu lehce přebrousit a odprášit. Pro zamezení viditelných šmouh dodržujte zásadu "mokrý na mokrý" - nátěr poměrně rychle schne.

Vydatnost: Cca 12-14 m²/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Proti prachu 1 hodina.

Přetíratelné po 6 hodinách.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Ostré hrany lehce zbruste.

Neošetřené dřevo, MDF a deskové materiály: Plochu lehce obrousit a odprášit. Následně aplikujte 1-2 vrstvy SPS Univerzální základní nátěr. Následně aplikujte vrchní krycí nátěr – například SPS Email krycí alkydový, SPS Email krycí vodouředitelný nebo jiné.

Galvanizovaná ocel a neželezné kovy: Plochu odmastit, očistit a odprášit. Následně nanést 1-2 vrstvy SPS Univerzální základní nátěr. Následně aplikujte vrchní krycí nátěr – například SPS Email krycí alkydový, SPS Email krycí vodouředitelný nebo jiné.

Tvrdé plasty: Plochu odmastit, lehce zbrúsit a odprášit. Následně nanést 1-2 vrstvy SPS Univerzální základní nátěr. Následně aplikujte vrchní krycí nátěr – například SPS Email krycí alkydový, SPS Email krycí vodouředitelný nebo jiné.



Pojivo: akrylátové disperze a modifikovaná PU-alkydová emulze

Pigmenty: Rutil Titanová běloba (oxid titaničitý) a minerální plniva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1,4 g/ml

Viskozita: Krebs stormer 100 KU při 20°C

Obsah pevné složky: 38% obsahu

Jemnost nátěru: 40 mikronů

Doporučená tloušťka vrstvy:

30 mikronů (suché)

80 mikronů (mokrě)

Stupeň lesku: mat

Odstín: bílá, lze tónovat do všech odstínů SPS Tónovacího centra

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrzoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.