

Popis: Vysoce kvalitní a odolný matný nátěr na interiérové stěny a fasády. Vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům, lze nanášet i ve vlhkých místnostech. Nátěr je vysoce prodyšný a otěruvzdorný (třída 1). Kryvost třída 2. Zároveň splňuje belgické legislativní nařízení „formule 12“. Pro použití v interiéru a ve venkovním prostředí.

Použití: Vytváří odolný a jemný výsledek, vhodné pro vysoké nároky prostředí. Vhodnými podklady jsou omítky a štuky, stávající nátěry, sádkokarton, zdivo, cihly a jiné minerální podklady.

Vlastnosti:

- vynikající otěruvzdornost třída 1
- vysoká kryvost třída 2
- odolává povětrnostním vlivům
- paropropustná
- matné provedení

Odstín: Bílá.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. První vrstva může být naředěna max. 10% vody. Aplikujte v 1 až 2 vrstvách pomocí vhodného štětce, válečku nebo stříkáním. Vždy pracujte stylem "mokrý na mokrý", aby se vyhnulo viditelným nápojům. Do schnoucího povrchu nezasahujte.

Airless:

tryska: 0,017" - 0,019"
tlak: cca 180 bar
tlak vzduchu - /
ředění: 0-10%

Airmix:

tryska: 0,017" - 0,019"
tlak: cca 120 bar
tlak vzduchu - cca 2 bar
ředění: 0-10%

Vydatnost: Cca 9 m²/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

suché do 2 hodin
lze přetírat po 6 hodinách

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Zároveň pevný a bez trhlin a prasklin. Případné trhliny je potřeba vyspravit.

Nové dosud nenatřené povrchy: Plochu očistěte a ošetřete pomocí 1 vrstvy SPS Impregnační nátěr. Po oschnutí aplikovat malířskou barvu ve 2 vrstvách.

Stávající nátěry v dobrém stavu: Plochu očistěte a naneste malířskou barvu v 1-2 vrstvách dle potřeby.

Stávající nátěry ve špatném stavu: Veškeré uvolňující se části odstraňte, plochu vyspravte. Poté celou plochu ošetřete pomocí 1 vrstvy SPS Impregnační nátěr. Následně aplikujte 1-2 vrstvy malířské barvy dle potřeby.

Skvrny od nikotinu, rzi atd.: Plochu důkladně očistěte. Poté na zašpiněná místa aplikujte SPS Izolační nátěr. Následně naneste 1-2 vrstvy malířské barvy dle potřeby.



Pojivo: Disperze syntetické pryskyřice

Pigmenty: rutil dioxid titan a minerální plniva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1,49 g/ml

Obsah pevné složky: 60% obsahu

Stupeň lesku: mat

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Další informace: Veškeré hodnoty jsou certifikované dle DIN EN 13300. Min. rosný bod jsou 3°C. Pro aplikaci používejte vždy ochranné prostředky. Výpary nedýchejte. Při zpracování dbejte na dobře odvětrané prostředí.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.