

**Popis:** Omítka s vynikající kryvostí a přilnavostí, s obsahem jemných zrn křemene. Na bázi disperze syntetické pryskyřice. Vrstva je prodyšná, odolná vůči povětrnostním vlivům, nárazu a mechanickému poškození. Se samočisticí schopností a barevnou stálostí. Snadná aplikace. Pro použití venku i v interiéru.

**Použití:** Povrchy jako např. fasádní lepidlo, beton, cihly, omítkoviny, sádra, sádrokarton, štukové omítky, stávající nátěry atd.

**Vlastnosti:**

- vynikající přilnavost
- vyrovnává případné lehké nerovnosti v povrchu
- vynikající kryvost
- odolnost vůči mechanickému poškození, nárazům
- snadná aplikace
- prodyšná vrstva
- odolnost vůči povětrnostním vlivům

**Odstín:** Bílá. Podléhá tónovacímu systému SPS, lze tónovat do světlých a určitých středně sytých odstínů.

**Aplikace:** Před použitím dobře promíchejte. První vrstva se může naředit až 5% vody. Druhou vrstvu neředit. Aplikujte ve 2 vrstvách štětcem nebo válečkem. Aplikujte v dostatečné tloušťce. Po nanesení lze také vytvářet jinou strukturu pomocí dalších typů válečků nebo štětců. Lze také aplikovat stříkáním.

**Vydatnost:**

Cca 2,4 m<sup>2</sup>/litr při jedné vrstvě

**Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:**

suché do 8 hodin  
přetíratelné do 18 hodin

**APLIKAČNÍ POSTUP**

**Podklad:** Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Také musí být dostatečně nosný a hladký. Trhliny a praskliny opravit, nestabilní vrstvy odstranit / opravit. Před aplikací použít SPS Impregnační nátěr v jedné vrstvě.

**Nové neošetřené povrchy:** Pro savé podklady použijte SPS Impregnační nátěr. Poté aplikujte SPS Chytrou omítku.

**Stávající povrch:** Plochu očistěte. V případě savých podkladů použijte SPS Impregnační nátěr. Poté aplikujte SPS Chytrou omítku.

**Pojivo:** disperze syntetické pryskyřice

**Pigmenty:** rutil dioxid titan, plniva a zrna křemene

**Rozpouštědlo:** voda

**Měrná hmotnost.:** 1,85 g/ml

**Obsah pevné složky:** 60% obsahu

**Stupeň lesku:** mat

**Ředit s:** voda

**Čištění nástrojů:** voda a mýdlo

**Skladování:** Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

**Obecné informace:** Doporučeno aplikovat při teplotách + 5°C až + 30°C. Teplota podkladu (rosný bod) min. 3°C.

**Likvidace obalu:** Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.