

Auson Originální dřevní tér

Originální tmavý dřevní tér

Obecně

Originální dřevní tér je vyroben z borovicového dřeva bohatého na pryskyřici. Má tmavou barvu a obsahuje všechny složky pryskyřice a mastných kyselin a jejich konverzních produktů, jako je pryskyřičný olej, oxykyseliny a estery, vyšší mastné a terpenové alkoholy, steariny atd. Čím se vyznačuje kvalitní dřevní dehet podle tradičního pojetí? Originální dřevní tér je přírodní produkt, který se může lišit viskozitou od různých výrobců.

Dřevní tér se vyrábí v peci z borovic bohatých na pryskyřici.

Oblast použití

Originální dřevní tér lze použít na dosud nenatřené dřevo, ale také na původní nátěry se savým povrchem, dřevní téry, bahenní barvy a železný vitriol. Vhodné pro dřevěné obklady, dřevěné fasády, ploty, dřevěné střechy, pergoly, vyvýšené záhony, truhlíky a další venkovní dřevěné konstrukce. Historicky se používal také pro veterinární a farmaceutické účely.

Balení

60100441 / 1l
60100473 / 3l
60100556 / 10l
60100743 / 200kg

Aplikace

Originální dřevní tér lze nanášet neředěný, ideálně rozehrátý ve vodní lázni na cca 50-70 stupňů Celsia. Lze také naředit terpentýnovým balzámovým olejem a dle výběru surovým lněným olejem nebo vařeným lněným olejem (lněnou fermeží) dle potřeby. Příp. použít tradiční poměr ředění 1:1:1. Nenanášejte příliš silné vrstvy dřevního téru.

Natírání:

Odstraňte prach, nečistoty a uvolněné nátěry. Odstraňte řasy a plísně. Při natírání musí být povrch suchý. Nátěr nanášejte přímo na dřevěný povrch. Použijte štětec nebo váleček. Lze také stříkat. Lze přetírat po cca 1-2 dnech. Naneste 1-2 vrstvy v závislosti na novém nebo dříve natřeném povrchu nebo typu podkladu. Zajistěte dobrou cirkulaci vzduchu. Natírejte ve venkovním prostředí. Další informace bezpečnostním listu a radách pro natírání, které si můžete stáhnout na www.auson.se.

Technické údaje

Barva:	Tmavě hnědá (mat)
Hustota:	1,00 ± 0,03 kg/lit
	2-4 m ² /l v neředěném stavu
Vydatnost:	4-8 m ² /l při naředění
Doba schnutí:	Od několika dnů až po několik týdnů v závislosti na počasí, hoblované / nehoblované dřevo, druh dřeva, tloušťka vrstvy a penetrace nátěru
Ředění:	Terpentýnový balzámový olej, při ředění může dojít k menšímu vysrážení pryskyřice, nepoužívejte White spirit (lakový benzín)
Čištění:	Terpentýnový balzámový olej nebo denaturovaný líh

Další informace naleznete v bezpečnostním listu nebo pokynech na obalu.

Vydání: 2020-02-04 / AA



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Tyto informace a pokyny jsou určeny jako návod pro spotřebitele pro používání produktu a jsou poskytovány nezávazně. V případě nejistoty je vhodné provést vlastní zkoušku nebo si nechat u prodejce poradit.