Auson Olej z dřevního téru - Originál

Po nátěru se jemně hnědý odstín postupně mění na bezbarvý

Obecně

Olej z dřevního téru je řídký, tekutý olej na bázi pravého dřevního téru a nejlepšího balzámového terpentýnu.
Olej z dřevního téru proniká hluboko do dřeva a zabraňuje vysychání a praskání dřeva. Olej účinně chrání před pronikáním vody a prodlužuje proces rozkladu dřeva. Olej je při natírání tmavší, ale odstín postupně mizí, jak UV paprsky rozkládají dřevní tér na povrchu. Tento proces může trvat až několik měsíců, než bude mít celý povrch bezbarvý odstín. Ochranné vlastnosti oleje zůstávají.
Výrazná vůně dřevního téru se ztratí již po několika dnech a zhruba po měsíci je vůně sotva patrná. Po povrchu lze chodit, jakmile všechen olej pronikne do dřeva.
Dřevní tér je přírodní ochrana dřeva a skládá se z různých typů pryskyřic a terpenů. Pryskyřice je přirozený způsob ochrany stromu proti mikroorganismům a hojení zranění. Terpeny jsou rozpouštědlo a urychlují schnutí. Dřevní tér se vyrábí v peci z borovic bohatých na pryskyřici.

Oblast použití

Olej z dřevního téru lze použít terasy, zahradní nábytek, dřevěná obložení a dřevěné fasády, mola a další dřevěné povrchy ve venkovním prostředí. Olej nabízí řídkou konzistenci.

Balení

60700401	/	1l
60700472	/	3l
60700556	/	10l

Aplikace

Nejlepších výsledků se dosáhne, pokud se nátěr olejem provádí za teplého počasí, minimálně 10 °C. S přípravkem se pak lépe pracuje a lépe proniká do povrchu. Před použitím plechovku promíchejte.

Olej je vhodné nanášet na dřevo, do kterého pronikne. Mokré dřevěné plochy nemusí být ideální podkladem, olej do podkladu tak snadno nepronikne. Nanášejte v 1-2 vrstvách dle potřeby s rozestupem 1 nebo 2 dny.

Olej z dřevního téru by neměl být aplikovaný na plochy, které již byly natřeny krycím nátěrem nebo souvislou vrstvou lazury. Olej se v takových případech nemůže vsáknout do podkladu.

Natírání:
Odstraňte prach, nečistoty a uvolněné nátěry. Odstraňte řasy a plísně. Pokud na povrchu byly použity olejové nátěry, je potřeba plochu omýt. Při natírání musí být povrch suchý. Nátěr nanášejte přímo na dřevěný povrch. Použijte štětec nebo váleček. Lze také stříkat. Pokud se na povrchu objeví přebytky oleje, setřete je savým hadříkem namočeným v terpentýnu nebo alkoholu.

Zajistěte dobrou cirkulaci vzduchu. Natírejte ve venkovním prostředí. Další informace bezpečnostním listu a radách pro natírání, které si můžete stáhnout na www.auson.se.

Technické údaje

Barva:	Světle hnědá (mat) – postupně se stává bezbarvým
Hustota:	0,91 ± 0,03 kg/lit
Obsah sušiny:	50%
Vydatnost:	6-10 m^2/l v závislosti na podkladu
Doba schnutí:	Od několika dnů až po několik týdnů v závislosti na počasí, hoblované / nehoblované dřevo, druh dřeva, tloušťka vrstvy a penetrace nátěru
Čištění:	Terpentýnový balzámový olej nebo denaturovaný líh

Další informace naleznete v bezpečnostním listu nebo pokynech na obalu.

Vydání: 2020-02-04 / AA

Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Tyto informace a pokyny jsou určeny jako návod pro spotřebitele pro používání produktu a jsou poskytování nezávazně. V případě nejistoty je vhodné provést vlastní zkoušku nebo si nechat u prodejce poradit.