

Jansen Ahrweitex Rychleschnoucí plastický tmel

Pro exteriér a interiér

Obecný popis:

Typ materiálu:

Plastický rychleschnoucí tmel (jednosložkový tmel)

Aplikace:

Tmel na dřevo, kov a tvrdé plasty.

Lze používat ve vnitřním i venkovním prostředí.

V případě tmelení dřeva ve venkovním prostředí je potřeba přihlédnout k možné roztažnosti dřeva vlivem teplot a vlhkosti.

Vlastnosti produktu:

Plastický tmel na bázi rozpouštědel, rychleschnoucí, vytváří jemný povrch. Tmel lze v případě potřeby nanášet ve více vrstvách. Snadná aplikace.

Vrstva tmelu za mokra je maximálně 800 mikronů.

Barevné odstíny:

bílá

Technické informace:

Báze: Plastický tmel

Pigmenty: Dioxid titan a plniva

Hustota: Cca 2310 g/cm³

Teplota pro aplikaci: Ideální teplota nad 5 stupňů Celsia

Doba schnutí: Při 23 stupních Celsia a 60% vlhkosti

Tmel schne velice rychle. Lze nanášet další vrstvu během krátké doby.

Pro přetírání alkydovými (rozpouštědlovými) nebo akrylátovými (vodou ředitelnými) nátěry nechte schnout alespoň 3 – 4 hodiny.

Pro přetírání nitrocelulózovými barvami, kombinovanými nebo barvami pro stříkání musí tmel kompletně vyschnout, alespoň 12 hodin.

GISCODE: BSL30

Způsob aplikace:

Příprava podkladu:

Podklad musí být stabilní, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty (olej, tuk, vosk). V případě vysoce savého podkladu je možné nanést základní nátěr.

Nenatřené dřevo: Lze nanášet přímo na dřevo.

Železo: Podklad ošetřete pomocí Jansen Barva na kov Rust Stop.

Původní nátěry: Povrch přebruste, poškozený a uvolněný nátěr odstraňte.

Aplikace:

Tmel na dřevo lze nanášet i v několika vrstvách za den.

Lze nanášet až 3 vrstvy dle potřeby.

Způsob aplikace: nerezová špachtle, nerezová stěrka

Čištění nářadí: nitro ředidlo

Skladování: V čistém a suchém místě bez mrazu. Pokud nádobu otevřete, důkladně ji zakryjte folií a uzavřete.

Obsah VOC: Tento produkt nepodléhá žádné VOC kategorii.

Technické informace jsou v souladu s posledními poznatky. Tento dokument je zpracovaný z obecného pohledu. Každé místo je ale individuální, proto je možné pracovní postup přizpůsobit pro takový povrch nebo místo.

Vytvořeno 3/23.