Jansen Barva na beton

Pro exteriér a interiér

Obecný popis:

Typ materiálu:

Vodou ředitelný nátěr na bázi plastické disperze methakrylátové pryskyřice

Aplikace:

Jansen Barva na beton je ideální jako vysoce odolný nátěr na minerální podklady jako jsou betonové podlahy, suterény, chodby, schody, sokly, prostory kolem oken a další. Nátěr není vhodný pro místa s trvale vysokou vlhkostí podkladu.

Vlastnosti produktu:

Vysoce odolný nátěr vůči zátěži a poškrábání, nezatěžuje životní prostředí, neklouže, bez zápachu.

Barevné odstíny:

světle šedá, kamenná šedá RAL 7032, šedá

Technické informace:

Báze:	Methakrylátová pryskyřice
Pigmenty:	Pigmenty odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům
Hustota:	Cca 1220 – 1300 g/cm3, záleží na odstínu
Stupeň lesku:	Saténový mat
Tónování:	Tónovatelné do max. 3% tónovacího koncentrátu
Viskozita:	Jemně tixotropní
Ředění:	Voda
Teplota pro aplikaci:	Ideální teplota mezi 5 až 30 stupňů Celsia

Doba schnutí: Při 23 stupních Celsia a 60% vlhkosti

Suché do 4 hodin

Pro další vrstvu nechte schnout alespoň 12 hodin

Pochozí po 24 hodinách

Plně vytvrzené do 7 dnů

Spotřeba: Cca 8 - 10m2/l na 1 vrstvu, záleží na tloušťce vrstvy a podkladu

GISCODE: BSW30

Způsob aplikace:

Příprava podkladu:

Podklad musí být stabilní, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty (olej, tuk, vosk). Křídující nebo uvolňující se povrch je nutné očistit.

Pokud jsou v podkladu praskliny nebo trhliny, je vhodné je vyspravit.

V případě extrémně savých podkladů lze použít penetrační nátěr pro snížení savosti.

Nové betonové povrch by mělo schnout alespoň 28 dnů.

V souladu s DIN 18533 musí být veškeré povrchy izolovány od spodní vlhkosti. Pokud je povrch neizolovaný, mohou se objevit skvrny nebo se nátěr může vlivem nadměrné vlhkosti odlupovat. Nepoužívejte v místnostech, kde na povrchu dlouhodobě stojí voda. Pokud v místnostech působí voda, je potřeba mít sklon alespoň 3%.

Aplikace:

Pokud je potřeba, jako penetrační nátěr lze použít Jansen Barvu na beton zředěnou cca 10% - 20% vody.

Pro vrchní nátěr aplikujte neředěné 2 vrstvy Jansen Barva na beton.

Před aplikací je vždy vhodné udělat zkušební nátěr.

Pro docílení stejného odstínu je vždy vhodné mít stejná čísla šarží pro poslední vrstvu nátěru.

Způsob aplikace: štětec, váleček

Čištění nářadí: Voda

Skladování: V čistém a suchém místě bez mrazu. Pokud nádobu otevřete, důkladně ji uzavřete a krátkodobě ji otočte dnem vzhůru.

Obsah VOC: EU limit pro tento produkt (Cat. A/i): 140g/l VOC (2010). Tento produkt obsahuje max. 140g/l VOC.

Technické informace jsou v souladu s posledními poznatky. Tento dokument je zpracovaný z obecného pohledu. Každé místo je ale individuální, proto je možné pracovní postup přizpůsobit pro takový povrch nebo místo.

Vytvořeno 9/23.