

Jansen Barva na okna a dveře Xtrem

Pro interiér a venkovní prostředí

Obecný popis:

Typ materiálu:

Speciální kationtová akrylátová pryskyřice, vodou ředitelný nátěr

Aplikace:

Vrchní a základní nátěr v jedné pro nové nenatřené povrchy a pro renovaci stávajících nátěrů oken a dveří. Vhodné pro dřevo, plast, hliník a pozinkované plochy. Není potřeba používat žádný základní nátěr, barva se nanáší přímo na podklad.

Vlastnosti produktu:

Prodyšná, vodoodpudivá, barevně izoluje podklad, vynikající přidržnost k podkladu, dobré rozlévání nátěru, dobrá krycí schopnost i na hranách, vodou ředitelná, vytváří působivý povrch.

Barevné odstíny:

bílá, součástí tónovací centra Jansen

Technické informace:

Báze: Speciální kationtová akrylátová pryskyřice, vodou ředitelný nátěr

Pigmenty: Dioxid titan

Hustota: Cca 1180 - 1265 g/cm³

Stupeň lesku: Polomat

Viskozita: Jemně tixotropní

Ředění: V případě potřeby malé množství vody, jinak neředit

Teplota pro aplikaci: Ideální teplota mezi 7 až 25 stupňů Celsia

Doba schnutí: Při 23 stupních Celsia a 60% vlhkosti

Suchý proti prachu do 1 hodiny

Pro další vrstvu nechte schnout alespoň 6 hodin

Plně vytvrzená po 2 – 3 dnech, přetřené plochy lze používat po zaschnutí

Spotřeba: Cca 8m²/l na 1 vrstvu, záleží na podkladu

GISCODE: BSW20

Způsob aplikace:

Příprava podkladu:

Podklad musí být stabilní, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty (olej, tuk, vosk). Nepoužívejte alkalické čističe.

Nenatřené dřevo: Odstraňte veškerá uvolněná vlákna a povrch přebruste. Odstraňte také případně veškeré zašedlé dřevo.

Pozinkované povrchy: Plochu omyjte pomocí roztoku čpavku. Odstraňte veškerou bílou korozi. Lze následně pro očištění povrchu použít Jansen Čistič na kov. Následně omyjte čistou vodou.

Tvrdé plasty: Pokud je potřeba, omyjte teplou vodou s malým množstvím čističe (ne louhy). Pro lepší přídržnost nátěru je povrch vhodné přebrousit (hrubost 240 – 280). Povrchy potažené folií nemohou být přetírány. Bílá plastová okna mohou být přetírány pouze světlými typy odstínů. Pokud chcete bílá plastová okna přetírat tmavším odstínem, musí mít kovový vnitřek. To lze ověřit pomocí silného magnetu.

Hliník: Důkladně povrch očistěte od bílé koroze s hrubším hadříkem nebo hrubší stranou houbičky, lze použít Jansen Čistič na kov. Následně omyjte čistou vodou.

Původní nátěry: Přídržnost původního nátěru můžete vyzkoušet pomocí naříznutí nátěru. V případě potřeby je možné povrch omýt teplou vodou a malým množstvím čističe (nepoužívat louhy nebo alkalické čističe). Suchý povrch přebruste, poškozený a uvolněný nátěr odstraňte.

Aplikace:

Nátěr je připravený k aplikaci. Pouze pokud je potřeba, lze naředit do 10% vody.

V případě dosud nenatřených povrchů je vhodné nanést 2 – 3 vrstvy.

V případě renovace stávajících nátěrů nanést 1 – 2 vrstvy.

Před aplikací je vždy vhodné udělat zkušební nátěr.

Pro docílení stejného odstínu je vždy vhodné mít stejná čísla šarží pro poslední vrstvu nátěru.

Způsob aplikace: štětec, váleček, stříkání (ředit do 10% vody)

V případě aplikace stříkáním musí být stříkací zařízení důkladně propláchnuté. Kationtové pojiva se v kontaktu s jinými pojivy vysráží.

Wagner

Typ	Ředění vodou	Tlak nátěru	Tlak vzduchu	Tryska	Identifikace pistole
XVLP	10%	6 - 7	12	S.4.1	žlutá
Aircoat	0%	160 bar	1,5 bar	11/40	-
Airless	0 - 5%	210 bar	-	410	-

Graco

filtr pistole: 100 mesh, kontrola filtru každé 4 hodiny

Typ	Ředění vodou	Tlak nátěru	Tlak vzduchu	Tryska
Easymax WP II	0%	10	-	309
Aircoat	0%	140 bar	1 bar	310
Airless	0%	120 bar	-	308

Typ	Ředění vodou	Tlak nátěru	Tlak vzduchu	Tryska
Vysoký tlak	10%	-	3 - 4 bar	1,3 – 1,5 mm
Jemná vrstva	10%	-	0,48 bar	1,8 mm

Uvedené hodnoty jsou výchozí hodnoty. Lze je upravit vzhledem k větším plochám.

Čištění náradí: Voda, náradí čistěte co nejdříve. Pokud je stříkací zařízení používáno opakovaně s přestávkami, je vhodné ho průběžně čistit.

Skladování: V čistém a suchém místě bez mrazu. Pokud nádobu otevřete, důkladně ji uzavřete a krátkodobě ji otočte dnem vzhůru.

Obsah VOC: EU limit pro tento produkt (Cat. A/d): 140g/l VOC. Tento produkt obsahuje max. 30g/l VOC.

Technické informace jsou v souladu s posledními poznatky. Tento dokument je zpracovaný z obecného pohledu. Každé místo je ale individuální, proto je možné pracovní postup přizpůsobit pro takový povrch nebo místo.

Vytvořeno 3/24.