

Jansen Barva na bazény

Pro exteriér

Obecný popis:

Typ materiálu:

Speciální nátěr na bázi chlórkaučuku

Rozsah použití:

Odolný a dekorativní nátěr pro veškeré betonové a cihelné povrchy a veškeré povrchy na minerální bázi. Vhodný například pro plavecké bazény, brouzdaliště, sádky s rybami a místa pro chov ryb, dekorativní rybníčky, fontány, filtrační a čerpací stanice a další.

Nátěr není vhodný pro nátěr skelných tkanin a bazény z plastů a folií.

Vlastnosti produktu:

Nátěr je odolný vůči ozonizované a chlorované vodě, do určité míry také odolává kyselinám a louhům, v případě nižších koncentrací také odolává solným roztokům a minerálům. Snadné čištění povrchu. Povrch nátěru neodpuzuje živočišné a rostlinné tuky. Nátěr není možné používat jako námořní barvu. Praskliny v podkladu je potřeba opravit, nátěr není vhodný pro jejich přemostění.

Barevné odstíny:

mořská zelená, manganová modrá, bílá

Technické informace:

Báze:	Chlórkaučuk
Pigmenty:	Dioxid titan, organické a anorganické pigmenty
Hustota:	Cca 1220 - 1380 g/cm ³
Stupeň lesku:	Satén
Tónování:	Tónovací koncentrát snižuje odolnost nátěru
Viskozita:	Cca 90 sec. DIN 6 mm při 20 stupních Celsia

Ředění: nitro ředidlo

Teplota pro aplikaci: Ideální teplota mezi 5 a 25 stupni Celsia

Doba schnutí: Při 23 stupních Celsia a 60% vlhkosti

Proti prachu do 1 - 2 hodin

Pro nanesení další vrstvy nechte schnout alespoň 24 hodin

Spotřeba: Cca 3 - 7m²/l na 1 vrstvu, záleží na tloušťce vrstvy

GISCODE: BSL50

Způsob aplikace:

Příprava podkladu:

Podklad musí být stabilní, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty (olej, tuk, vosk).

Nové betonové povrchy musí schnout alespoň 28 dnů.

Případné praskliny musí být opraveny. Použijte materiál na minerální bázi (nepoužívejte opravné pasty na bázi polymerů).

V případě bazénů musí být venkovní zdi dobře izolovány vůči vlhkosti.

Beton je možné pro docílení lepší přídržnosti nátěru zdrsnit, pokud je povrch příliš hladký a jemný.

Původní chlórkaučukové nátěry musí být zkontrolovány kvůli jejich přídržnosti k podkladu.

Aplikace:

Před použitím důkladně promíchejte.

První vrstvu naředte 20% nitro ředidla. Druhou a třetí vrstvu neředte.

Mezi nátěry nechte povrch schnout alespoň 24 hodin.

Nenatírejte v případě přímého slunečního žáru.

Každá nová vrstva nátěru reaguje s tou předchozí. Ke konečnému zaschnutí nátěru dochází po poslední vrstvě nátěru.

Nátěr rychle schne.

Důležité informace:

Bazén nebo nádrž napustíte nejdříve po 14 dnech.

Pokud budou v místě chovány ryby, počkejte s napuštěním 5 – 6 týdnů.

Vysoká koncentrace chlóru má za důsledek bělení pigmentů v nátěru.

Opalovací krémy mohou obsahovat složky, které při dlouhém a opakovaném kontaktu mohou mít za následek změkčení nátěru a obarvení plavek. Toto se objeví ale pouze při velmi dlouhém kontaktu.

Před aplikací je vždy vhodné udělat zkušební nátěr.

Pro docílení stejného odstínu je vždy vhodné mít stejná čísla šarží pro poslední vrstvu nátěru.

Způsob aplikace: štětec, váleček

Čištění náradí: nitro ředidlo

Skladování: V čistém a suchém místě bez mrazu. Pokud nádobu otevřete, důkladně ji uzavřete a krátkodobě ji otočte dnem vzhůru.

Obsah VOC: Tento produkt nepodléhá pod žádnou VOC kategorii.

Technické informace jsou v souladu s posledními poznatky. Tento dokument je zpracovaný z obecného pohledu. Každé místo je ale individuální, proto je možné pracovní postup přizpůsobit pro takový povrch nebo místo.

Vytvořeno 7/24.