

Jansen Žáruvzdorná barva

Pro exteriér a interiér

Obecný popis:

Typ materiálu:

Žáruvzdorná barva na bázi silikonové pryskyřice

Aplikace:

Nátěr je vhodný pro železné a ocelové prvky a plochy. Lze použít například pro motory, výfuky, kouřovody, sporáky, ochranné tepelné bariéry apod.

Vlastnosti produktu:

Rychleschnoucí, saténově matný povrch, s odolností do minimálně 500 stupňů Celsia.

Barevné odstíny:

černá

Technické informace:

Báze:	Silikonová pryskyřice
Pigmenty:	Speciální barevné pigmenty
Hustota:	Cca 1000 - 1100 g/cm ³
Stupeň lesku:	Saténový mat (po vypálení)
Tepelná odolnost:	Minimálně 500 stupňů Celsia
Viskozita:	Cca 25 - 30 sec. DIN 4 mm DIN 53211
Teplota pro aplikaci:	Teplota nad 5 stupňů Celsia, ideálně 18 – 25 stupňů Celsia
Doba schnutí:	Při 23 stupních Celsia a 60% vlhkosti Proti prachu do 30 minut Proti doteku do 2 – 3 hodin Pro další vrstvu nechte nátěr schnout přes noc

Plně vytvrzené po vypálení při 240 stupňů Celsia po dobu 30 minut

Spotřeba: Cca 11m²/l na 1 vrstvu

GISCODE: BSL50

Způsob aplikace:

Příprava podkladu:

Podklad musí být stabilní, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty (olej, tuk, vosk).

Pokud je na povrchu rez, je potřeba ji mechanicky očistit.

Aplikace:

Před nátěrem je potřeba barvu promíchat.

Naneste 1 – 2 vrstvy dle potřeby.

Po zaschnutí je potřeba nátěr vypálit při 240 stupních Celsia po dobu 30 minut.

Pro docílení stejného odstínu je vždy vhodné mít stejná čísla šarží pro poslední vrstvu nátěru.

Před aplikací je vždy vhodné udělat zkušební nátěr.

Způsob aplikace: štětec, váleček

Čištění nářadí: nitro ředidlo

Skladování: V čistém a suchém místě bez mrazu. Pokud nádobu otevřete, důkladně ji uzavřete a krátkodobě ji otočte dnem vzhůru.

Obsah VOC: EU limit pro tento produkt (Cat. A/i): 500g/l VOC (2010). Tento produkt obsahuje max. 500g/l VOC.

Technické informace jsou v souladu s posledními poznatky. Tento dokument je zpracovaný z obecného pohledu. Každé místo je ale individuální, proto je možné pracovní postup přizpůsobit pro takový povrch nebo místo.

Vytvořeno 1/22.