

Jansen Impregnační lazura na dřevo

Pro exteriér a interiér

Obecný popis:

Typ materiálu:

Impregnační lazura na dřevo na bázi alkydové pryskyřice

Aplikace:

Základní a vrchní nátěr v jednom pro veškeré dřevěné povrchy (dřevěné domy, pergoly, brány, ploty, okna, venkovní dveře a další). Lze přetírat původní karbolineové nátěry.

Vlastnosti produktu:

Vynikající penetrační schopnost, nízký zápach, stabilita odstínů, odolnost vůči UV záření, s ochranou vůči řasám a fungicidům. Impregnační lazura penetruje dřevo do podkladu, je prodyšná a odolná vůči povětrnostním vlivům.

Barevné odstíny:

bezbarvá, bílá, stará borovice, borovice, popel, světlý dub, týk, tmavý dub, ořech, palisandr

Technické informace:

Báze:	Alkydová pryskyřice
Pigmenty:	Mikronizovaný oxid železa, uhlíková barviva, dioxid titan
Hustota:	Cca 850 - 890 g/cm ³ , záleží na odstínu
Stupeň lesku:	Satén
Viskozita:	Nízká viskozita
Doba schnutí:	Při 23 stupních Celsia a 60% vlhkosti Suchý proti prachu do 4 hodin Pro další vrstvu nechte schnout alespoň 16 hodin Plně suché do 24 hodin

Spotřeba: Cca 8 - 16m²/l na 1 vrstvu, záleží na podkladu

GISCODE: BSL40

Způsob aplikace:

Příprava podkladu:

Podklad musí být stabilní, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty (olej, tuk, vosk). Maximální vlhkost dřeva je 20%. V případě povrchu natřeného karbolíneem nebo laku povrch jemně přebruste.

Aplikace:

Nátěr je připravený k aplikaci. Před použitím důkladně promíchejte.

Aplikujte 2 vrstvy lazury u dosud nenatřených povrchů.

Aplikujte 1 – 2 vrstvy lazury v případě přetírání stávajících nátěrů.

Odstín dřeva, počet vrstev a tloušťka vrstvy ovlivňují konečný vzhled.

Různé odstíny lazury lze v případě potřeby smíchat dohromady.

Pro docílení světlejšího odstínu lze pro první nátěr použít bezbarvou variantu.

Před aplikací je vždy vhodné udělat zkušební nátěr.

Pro docílení stejného odstínu je vždy vhodné mít stejná čísla šarží pro poslední vrstvu nátěru.

Způsob aplikace: štětec, váleček, stříkání, namáčení (a následného setření štětcem)

Čištění náradí: Terpentýn

Skladování: V čistém a suchém místě bez mrazu. Pokud nádobu otevřete, důkladně ji uzavřete a krátkodobě ji otočte dnem vzhůru.

Obsah VOC: EU limit pro tento produkt (Cat. A/f): 700g/l VOC (2010). Tento produkt obsahuje max. 700g/l VOC.

Technické informace jsou v souladu s posledními poznatky. Tento dokument je zpracovaný z obecného pohledu. Každé místo je ale individuální, proto je možné pracovní postup přizpůsobit pro takový povrch nebo místo.

Vytvořeno 7/24.