Jansen Whiteboard Tabulová barva popisovalná fixy

Pro interiér

Obecný popis:

Typ materiálu:

Vodou ředitelná dvousložková speciální barva s polyuretanem

Aplikace:

Ideální pro vytvoření tabulí v kancelářích, učebnách, setkávacích a tréninkových místnostech. Je také vhodná do kuchyní nebo dětských pokojů. Je také vhodná pro přetírání stávajících whiteboard nátěrů.

Vlastnosti produktu:

Neomezené psaní a čištění, barva odolává vysoké zátěži. Nanáší se přímo na podklad bez základního nátěru. Povrch se snadno čistí. Lze kombinovat s Jansen Magnetická barva. Doporučené fixy jsou uvedeny níže z řad Edding, Staedler nebo Legamaster – ostatní fixy lze také použít, je ale potřeba je vyzkoušet.

Barevné odstíny:

bílá

Technické informace:

Báze:	Dvousložkový nátěr s polyuretanem, vodou ředitelný nátěr
Pigmenty:	Dioxid titan
Hustota:	Cca 1360 g/cm3 (po smíchání složek)
Stupeň lesku:	Satén
Viskozita:	Jemně tixotropní
Ředění:	Voda, maximálně 20%
Životnost směsi:	Smíchejte barvu s tvrdidlem pouze v takovém množství, které spotřebujete
Teplota pro aplikaci:	Minimálně 8 stupňů Celsia. Vlhkost vzduchu do 80%.
Doba schnutí:	Při 20 stupních Celsia a 65% vlhkosti
	Suchý proti prachu do 4 hodin

Pro další vrstvu nechte schnout alespoň 24 hodin

Plně vytvrzený pro psaní fixem a čištění po 3 dnech

Spotřeba: Cca 100g – 150g/m2 na 1 vrstvu, záleží na podkladu

Způsob aplikace:

Příprava podkladu:

Podklad musí být stabilní, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty (olej, tuk, vosk).

Beton a omítky: Povrch musí být jemně vystěrkovaný (bez kamínků, hrubšího písku, nerovností, dutin, bez poréznosti)

Původní whiteboard nátěry: Povrch omyjte nitro ředidlem. Následně povrch narušte brusnou houbičkou se zrnitostí 220 – 280.

Aplikace:

Po smíchání barvy s tvrdidlem míchejte alespoň 2 – 3 minuty. Směs musí být promíchaná.

Prvně smíchejte barvu s tvrdidlem. Až následně přidejte vodu (maximálně 20%). Směs je nejvhodnější promíchat a následně přelít do nové nádoby. Následně znovu promíchat.

Ideální odolnosti nátěru se dosáhne v případě dobrého promíchání směsi, která musí mít hmotnostní poměr barvy a tvrdidla 5:1.

Omítky a beton: Naneste 3 vrstvy nátěru. Lze naředit v rozmezí 0 – 20% vody.

Původní whiteboard nátěry: Naneste 2 vrstvy nátěru. Lze naředit v rozmezí 0 – 20% vody.

Pokud je v podkladu nanesena Jansen Magnetická barva, Jansen Whiteboard Tabulovou barvu popisovatelnou fixy neřeďte.

Tapety bez magnetické schopnosti: Naneste první vrstvu Jansen Whiteboard Tabulové barvy popisovatelnou fixy naředěnou 20% vody. Následně aplikujte 2 vrstvy naředěné v rozmezí 0 – 20% vody.

Tapety s magnetickou schopností: Aplikujte Jansen Magnetickou plochu (dle technického listu produktu). Následně naneste první vrstvu Jansen Whiteboard Tabulové barvy popisovatelnou fixy naředěnou 20% vody. Poté aplikujte 2 vrstvy naředěné v rozmezí 0 – 20% vody.

Před aplikací je vždy vhodné udělat zkušební nátěr.

Pro docílení stejného odstínu je vždy vhodné mít stejná čísla šarží pro poslední vrstvu nátěru.

Použitelné fixy:

Edding: 250, 360, 362, 363, Eco 28, Eco 29, Comfort 2 a Retract 12

Staedler Lumocolor: 351 a 351 b

Legamaster: TZ1 a TZ100

Na tabuli nepoužívejte neonové fixy a zvýrazňovače.

Lze použít i jiné výrobce fixů a hadříků pro čištění. Je ale potřeba je předem vyzkoušet.

Čištění povrchu:

Na povrchu nenechávejte popis fixou déle než 2 dny. Důvodem je, že fixy s výraznými odstíny mohou zanechat zbytky na povrchu.

Pokud se na tabuli rozlije náplň z fixu, okamžitě ji setřete a nechte plochu vyschnout.

Plochu stírejte po každém použití mírně navlhčeným hadříkem z mikrovlákna. Používejte hadřík, kterým čistíte pouze tabuli. Hadřík by měl být dostatečně čistý. Důvodem je, že po každém čištění hadřík absorbuje pigmenty z fixu. Tyto pigmenty jsou po nahromadění abrazivem, které mohou poškrábat tabuli. Poškrábání se docílí matného povrchu tabule, z matného povrchu se popis fixem špatně čistí.

Hadřík z mikrovlákna může být používán po určitou dobu. Pokud je příliš znečištěný, vyměňte ho. Hadřík neperte. Prací prostředek neodstraní náplň z fixu a není s ním slučitelný, hadřík poté zanechává šmouhy nebo zbytky fixu.

Pro čištění tabule nikdy nepoužívejte čističe s obsahem silikonu. Po dlouhodobém používání těchto prostředků zanechává silikon znečištěný povrch a je velice obtížné vyčistit ho.

Nikdy nepoužívejte běžné domácí prostředky pro čištění.

Hadřík:

Vileda 100% Micofibre (EAN 4023103192577) 30x30cm

Struktura hadříku je ideální pro čištění tabule.

Způsob aplikace: štětec (umělé štětiny), váleček (mohérový váleček)

Čištění nářadí: Voda, nářadí čistěte co nejdříve.

Skladování: V čistém a suchém místě bez mrazu. Pokud nádobu otevřete, důkladně ji uzavřete a krátkodobě ji otočte dnem vzhůru.

Obsah VOC: EU limit pro tento produkt (Cat. A/j): 140g/l VOC. Tento produkt obsahuje max. 10g/l VOC (2010).

Technické informace jsou v souladu s posledními poznatky. Tento dokument je zpracovaný z obecného pohledu. Každé místo je ale individuální, proto je možné pracovní postup přizpůsobit pro takový povrch nebo místo.

Vytvořeno 7/22.