Jansen Tekutý plast

Pro exteriér a interiér

Obecný popis:

Typ materiálu:

Tekutý plast se saténově polomatným vzhledem

Aplikace:

Pro aplikaci na minerální podklady, betonové stěrky, cementovláknité desky a podobné podklady, ale také dřevo, deskové a dřevotřískové materiály, neželezné kovy, železo, ocel a pozinkované povrchy.

Neaplikujte na podklady jako asfalt nebo bitumen.

Pro bazény a betonové fontány použijte Jansen Barvu na bazény na bázi chlórkaučuku.

Vlastnosti produktu:

Vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům a vodě. Tekutý plast je odolný vůči mnoha chemikáliím, naředěným kyselinám a louhům, čistícím prostředkům, minerálním olejům a tukům. Vhodný jako saténově polomatná nátěrová hmota. Tekutý plast také velice dobře schne i při nepříznivém počasí a vysoké vlhkosti. Také velice dobře chrání vůči korozi v agresivním prostředí.

Barevné odstíny:

bílá, stříbrná šedá RAL 7001, oblázková šedá RAL 7030, kamenná šedá RAL 7032

Technické informace:

Báze:	Plast
Pigmenty:	Dioxid titan, organické a anorganické barevné pigmenty
Hustota:	Cca 1290 – 1390 g/cm3, záleží na odstínu
Stupeň lesku:	Saténový polomat
Tónování:	Tónovatelné do max. 3% tónovacího koncentrátu

Viskozita:	Jemně tixotropní
Ředění:	Jansen Tekutý plast je připravený k použití
Teplota pro aplikaci:	Ideální teplota nad 5 stupňů Celsia
Doba schnutí:	Při 23 stupních Celsia a 60% vlhkosti
	Proti prachu do 1 hodiny
	Pochozí a přetíratelné – nechte schnout přes noc
	Plně vytvrzené – do 1 – 3 dnů
Spotřeba:	Cca 6 – 10m2/l na 1 vrstvu, záleží na tloušťce vrstvy
GISCODE:	BSL50

<u>Způsob aplikace:</u>

Příprava podkladu:

Podklad musí být stabilní, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty (olej, tuk, vosk).

V případě extrémně savých podkladů lze použít penetrační nátěr pro snížení savosti. Pokud jsou v podkladu praskliny nebo trhliny, je vhodné je vyspravit.

Pozinkované plochy – Pokud jsou pozinkované plochy nové, je potřeba je omýt roztokem amoniaku. Veškerou bílou korozi je z plochy potřeba odstranit.

Dřevo – Plochu natřete základním nátěrem, například Jansen Univerzální Základní nátěr nebo Jansen Základní nátěr ULTRA.

Nové betonové a vystěrkované povrchy – Nové povrchy musí dostatečně vyschnout a vytvrdnout, alespoň 6 – 8 týdnů. Pokud jsou plochy příliš hladké a kluzké, je vhodné je jemně zdrsnit pomocí ocelového kartáče nebo ocelového koštěte. Nakonec vyčistěte od prachu.

Železo a ocel – Odstraňte případný rez a plochu očistěte. Není potřeba nanášet základní nátěr. Pokud je ale základní nátěr na ploše nanesený, je potřeba, aby byl dostatečně vyschlý před nanesením Jansen Tekutého plastu.

Původní nátěry – Veškeré odlupující se a nesoudržné části původního nátěru odstraňte. Pro zvýšení přídržnosti Jansen Tekutého plastu k podkladu je vhodné původní nátěr lehce přebrousit, aby došlo ke zdrsnění. Je také vhodné prvně vyzkoušet slučitelnost v původním nátěrem na malé ploše.

Aplikace:

Jansen Tekutý plast je připravený k použití. V okamžiku, kdy nanesete další vrstvu, bude nová vrstva naleptávat vrstvu tekutého plastu v podkladu. Proto dochází ke konečnému vyschnutí až po poslední vrstvě. Mezi vrstvami nechte povrch schnout alespoň 12 hodin.

Kontakt mezi Jansen Tekutým plastem a objekty jako automobilové pneumatiky, plastikové předměty apod., které obsahují změkčovadla, mohou způsobit lepivý povrch (kvůli tzv. migraci plastů). Jansen Tekutý plast proto není vhodný jako nátěr pro garáže. Pro garáže je ideální Jansen Dvousložková barva na beton.

Před aplikací je vždy vhodné udělat zkušební nátěr.

Pro docílení stejného odstínu je vždy vhodné mít stejná čísla šarží pro poslední vrstvu nátěru.

Způsob aplikace: štětec, váleček

Čištění nářadí: Ředidlo, například nitro ředidlo

Skladování: V čistém a suchém místě bez mrazu. Pokud nádobu otevřete, důkladně ji uzavřete a krátkodobě ji otočte dnem vzhůru.

Obsah VOC: EU limit pro tento produkt (Cat. A/i): 500g/l VOC (2010). Tento produkt obsahuje max. 500g/l VOC.

Technické informace jsou v souladu s posledními poznatky. Tento dokument je zpracovaný z obecného pohledu. Každé místo je ale individuální, proto je možné pracovní postup přizpůsobit pro takový povrch nebo místo.

Vytvořeno 7/24.